

DECAPANT PASSIVANT METAUX



Utilisation :

Ce produit passive les surfaces par phosphatation et favorise ainsi l'accrochage de la peinture, il laisse une pellicule protectrice adhérente par conversion chimique des composants du produit avec le métal traité et évite les risques d'apparition ultérieure d'oxydation sous la couche de peinture.

Il est soluble dans l'eau, ininflammable.

Une fois appliqué, il ne nécessite aucun rinçage pour l'action passivante.

Mode d'emploi :

A utiliser de préférence en bain dans des bacs en matière plastique ou en inoxydable.

Laisser les pièces immergées de 5 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la calamine, et laisser sécher les pièces sans les rincer.

Il peut s'appliquer en pulvérisation ou au pinceau dans le cas de pièces ne pouvant pas être immergées.

Pour les pièces faiblement oxydées, il convient de le diluer comme suit : 500 ml de produit pour 1 à 2 litres d'eau

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

Composition :

Solution aqueuse d'acide phosphorique à 30 %.

Précautions d'emploi :

Attention ce produit est corrosif, lire attentivement la

	Code Article	Conditionnement	GENCOD	Pour un colis			Colis Par Palette
				UC*/colis	Poids (Kg)	Volume (dm ³)	
DECAPANT PASSIVANT METAUX 5 Kg	PL5DPM	Jerricane 5 Kg	3 342410 12606 0	1	5.3	7.7	36

TIKITEA

ZI de la punaruu
BP 420
98713 PAPEETE
Tahiti - Polynésie Française

Téléphone : (689) 54 20 54
Télécopie : (689) 58 21 95
Messagerie : tikitea@tikitea.pf

*UC : Unité du Consommateur

Votre partenaire hygiène