



### DESCRIPTION

Contenant alimentaire thermoformé BIOPAP® LC biodégradable, compostable et recyclable, non imprimé.

### DIMENSIONS EXTERNES

| largeur (mm) | longueur/Ø (mm) | hauteur (mm) |
|--------------|-----------------|--------------|
| 128          | 145             | 50           |

### POIDS ET VOLUME

| poids (gr) | volume (cm3) |
|------------|--------------|
| 13,00      | 455          |

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAU

Carton en pure cellulose vierge blanchie (ECF) avec barrière en cellulose régénérée non modifiée chimiquement et laque scellante.

### RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES

Résistant aux températures de -90°C à +175/215°C à valider selon l'application. Convient à la cuisson et réchauffage aux fours conventionnels et micro-ondes. Convient à la congélation, à la réfrigération et au stockage à température ambiante.

### SYSTÈMES D'OPERCULAGE

Le contenant peut être thermo-scellé à chaud avec un film ou avec un opercule carton rigide BIOPAP®, ou bien peut-être fermé mécaniquement par un couvercle rigide.

### AVERTISSEMENTS

Ne pas placer le contenant sans aliments dans le four. Le fond du contenant doit toujours être recouvert d'aliments. Évitez tout contact ou proximité avec des flammes libres, des parois chaudes et des éléments chauffants électriques. Cuire à une température ne dépassant pas +175°C. Ne pas laisser les aliments dans le four à la température maximale pendant plus de 90 minutes. Au four à micro-ondes, 10 minutes maximum à 800 W. Adapté en maintien de température des aliments à 90°C pendant 6 heures.

La traçabilité est garantie au niveau de son carton d'emballage.

### CONFORMITÉ ALIMENTAIRE

Apte au contact alimentaire direct avec des aliments secs, aqueux, acides, légèrement alcoolisés, produits laitiers et corps gras, dans des plages de températures d'utilisations de -90°C à +175/215°C à valider selon l'application, conformément aux normes et réglementations :

- DM 21/03/1973 et ses mises à jour ultérieures
- Reg. CE 1935/2004
- Reg. UE 10/2011 et ses mises à jour et modifications ultérieures
- Directive CE 2023/2006 GMP
- DPR 777/82 et ses mises à jour et modifications ultérieures
- Pour la France: Exclusion de la définition d'un « plastique » et « plastique à usage unique », selon le décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 du journal officiel relatif aux dérogations à l'interdiction, prévue au III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement (par modification de la sous-section 3 de la section 10 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement - article D541-330), d'utiliser certains contenants alimentaires en plastique.



# FICHE TECHNIQUE

## PCTLM04000LC3501900P

Pagina 2 di 2

### CERTIFICATIONS

- Compostabilità:

COMPOSTABILE CIC (Consorzio Italiano Compostatori) selon UNI EN 13432:2002 - licence n.103 - Certificat Certiquality P1012

OK COMPOST HOME (TÜV AUSTRIA)

ASTM D6400 - Certificat BPI

- Recyclabilité filière papier: Niveau A (Méthode ATICELCA® 501 UNI 11743:2019)

- Chaîne de Contrôle : PEFC (ICILA-PEFC-COC-004089-AAF)

- USDA Certifié Biobased Product 97%

### ÉLIMINATION DÉCHETS

Après utilisation, le contenant peut être jeté dans le sac ou bac à biodéchets ou dans le sac à bac du papier après avoir pris soin de le nettoyer de ses éventuels résidus alimentaires.

Le sac en PEBD qui enveloppe les contenants doit être jeté dans le sac ou bac du plastique.

Le colis extérieure en carton ondulé doit être jetée dans le sac ou bac du papier.

Le ruban adhésif des colis n'est pas recyclable et doit être jeté dans le sac ou bac à ordures.

Le film étirable LLDPE qui enveloppe les colis sur les palettes doit être jeté dans le sac ou bac du plastique.

Vérifiez vos réglementations municipales locales ou de l'autorité chargée de l'élimination des déchets en ce qui concerne la méthode de tri et de collecte.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Les contenants doivent être stockés et conservés dans leur emballage d'origine fermé (cartons et sacs) à l'abri de l'humidité/de la chaleur/du gel/des rayons de la lumière du soleil.

Il est conseillé d'utiliser les contenants dans les 12 mois suivant la date de livraison.

Conserver à une température comprise entre +5°C et +45°C.

Il est conseillé d'utiliser les contenants aux températures du laboratoire de conditionnement avec un temps d'acclimatation adéquat.

### CODE DOUANIER

48236910

### CODE EAN

8033976260767

### EMBALLAGE - Colis

| Dimensions (cm) | Poids brut (kg) | Volume (m3) | Pièces/colis (n) | Code du colis |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|
| 30x40x32,5H     | 4,837           | 0,0390      | 320              | 018           |

### EMBALLAGE - Palette

| Palett<br>e                         | EPAL                     | Dimensions<br>(cm) | Poids brut<br>(kg) | Volume (m3) | Pièces/Palett<br>es (n) | Colis/Palette (n) | Nombre de colis<br>par niveau (n) | Nombre de<br>niveaux (n) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 80X120X209H        | 239,676            | 2,006       | 15.360                  | 48                | 8                                 | 6                        |

| redazione | approvazione |
|-----------|--------------|
| AGMP/MOCA | GMP/MOCA     |

BIOPAP Srl Società Benefit - Via Edison, 237/ Via Cusago 151 - 20019 - Settimo Milanese (MI) - Italia

Azienda con Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 Certificato n.52738

Quanto contenuto in questa scheda tecnica è basato sulle nostre migliori conoscenze ed informazioni al momento della sua stesura. Questa specifica e le informazioni contenute al suo interno sono di proprietà di BIOPAP Srl Società Benefit e non devono essere rivelate a terzi senza il permesso dell'Azienda.

Rev. 4 del 11/03/2025